49 17 99

КАЗАНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА

На правах рукописи

НАЛЕТОВ Владимир Вениаминович

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ МАГНИТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ МЕДИ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ $Y_{1-x}Yb_xBa_2Cu_3O_{7-y}$ МЕТОДОМ ЯКР

01.04.07 - физика твердого тела

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Работа выполнена на кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии Казанского государственного университета

Научный руководитель

доктор физико-математических наук,
 профессор Теплов М.А.

Официальные оппоненты

- доктор физико-математических наук Гарифуллин И.А.
- доктор физико-математических наук Якубовский А.Ю.

Ведущая организация

- Институт физики металлов УрО РАН (г. Екатеринбург)

Защита состоится 29 октября 1992 г. в 14³⁰ час на заседании специализированного Совета Д 053.29.02 пр Казанском государственном университете им. В.И.Ульянова-Ления (420008, г.Казань, ул.Ленина, 18).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотею университета.

Автореферат разослан 29 сентября 1992 г.

Ученый секретарь специализированного Совета, д.ф.-м.н., профессор

Ис. Малкин Б.з

Общая характеристика работы

Отемпературной сверхпроводимости (ВТСП) прошло уже шесть лет, однако до сего времени механизм ВТСП остается неясным. По этой причине продолжают оставаться актуальными исследования ВТСП соединений всеми методами, позволяющими получить информацию о токальной структуре вещества, в том числе и исследования методами магнитного резонанса.

<u>Пель настоящей работы</u> - исследование кристаллической этруктуры, электронного строения и магнитных свойств соединений 1-2-3 сверхпроводящего состава методом ядерного квадру-польного резонанса (ЯКР).

Научная новизна исследований заключается в следующем:

- 1. Впервые изучена на частотах ЯКР температурная зависимость скорости спин-спиновой релаксации ядер меди в соединении ${
 m RBa}_2{
 m Cu}_3{
 m O}_{6,9}$ и дана оценка времени корреляции флуктуации сверхнонких магнитных полей на ядрах ${
 m Cu}(2)$ при ${
 m T>T}$: ${
 m tr} \approx 2 \cdot 10^{-1.5}{
 m c}$.
- 2. Впервые систематически изучено влияние дефицита кислорода "у" на скорость релаксации ядер Cu(2) в сверхпроводниках ${}^{\prime}$ Ва ${}_{2}$ Си ${}_{3}$ О ${}_{7-y}$ на частоте ЯКР 31,5МГц. Установлено, что при $T>T_{c}$ резкий спад скоростей $T_{1}^{-1}(y)$, $T_{2}^{-1}(y)$ приходится на область начений "у" за порогом перколяции фазы Орто-I: y>0,23.
- 3. Впервые систематически изучено на частотах ЯКР меди илияние парамагнитных примесей Yb^{3+} на спин-решеточную релакацию ядер Cu(1) и Cu(2) в сверхпроводящих образцах ${}^{\prime}_{1-x} Yb_x Ba_2 Cu_3 O_{7-y}$. Экспериментальные данные, относящиеся к общести низких температур, описываются на основе существующих представлений о ядерной релаксации через парамагнитные приме-и. Обнаружено, что введение примеси Yb^{3+} влечет за собой возникновение дополнительного канала релаксации ядер Cu(1), не вязанного с прямым воздействием флуктуирующих локальных магнитных полей от ионов Yb^{3+} .
- 4. Впервые систематически изучена на частотах ЯКР спин-пиновая релаксация ядер меди в сверхпроводящих образцах $_{1-x}^{}$ Yb $_{x}^{}$ Ва $_{x}^{}$ Си $_{x}^{}$ Обнару-шено, что ядра Cu(2) связаны сильным спин-спиновым взаимо-шействием с парамагнитными центрами меди в "плоскостях" CuO $_{x}^{}$.

Практическая ценность данной работы заключается в том что в ней, в отличие от других работ подобного рода, большо внимание уделяется измерениям спин-спиновой релаксации яде меди и на конкретных примерах (параграфы 3.1, 3.3, 3.5) показывается эффективность этой методики импульсного ЯКР применении к исследованиям ВТСП.

Автор защищает

- 1) результаты экспериментального исследования релаксации ядер 63 Cu в YBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-v}$ (y=0,05; 0,18) при T=4,2÷300K.
- 2) результаты экспериментального исследования релаксация ядер 63 Cu в YBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-\overset{\bullet}{y}}$ в зависимости от содержания кислорода (y=0,11+0,43) на частоте ЯКР 31,5МГц при T=4,2К и 12ОК и из интерпретацию;
- 3) результаты экспериментального исследования спинрешеточной релаксации ядер $^{6.3}$ Cu в Y_{1-x}^{yb} Ba $_{2}^{Ba}$ Cu $_{3}^{0}$ 7-: (x=0+0,027) при $T<T_{\infty}$ 92К и их интерпретацию;
- 4) результаты экспериментального исследования на частота: ЯКР при температуре 4,2К спин-спиновой релаксации ядер 63 С1 в $Y_{1-x}Yb_xBa_2Cu_3O_{7-y}$ (T_c =83÷93 К и x=0; 0,012; 1) в слабых магнитных полях и их интерпретацию.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Итоговой конференции КГУ за 1987 год (Казань, 1988). 25-м Всесоюзном совещании по физике низких температу (Ленинград, 1988), XVIII Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений (Калинин, 1988), 1 Всесоюзном совещании по ВТСГ (Харьков, 1988), Международном семинаре по ВТСП (Дубна, 1989), II Всесоюзном совещании по ВТСП (Киев, 1989), X Международном , симпозиуме по эффекту Яна-Теллера (Кишинев, 1989), Двухстороннем СССР и ФРГ семинаре по ВТСП (Таллинн, 1989), 25 Конгресся Ампер (Штуттгарт, 1990), 26-м Всесоюзном совещании по физик€ низких температур (Донецк, 1990), Международной конференции пс ВТСП и ЛЯ (Москва, 1991), III Всесоюзном совещании по ВТСГ (Харьков, 1991), 29-м Совещании по физике низких температур (Казань, 1992).

Публикации. Основное содержание работы отражено в двадцати научных публикациях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, библиографии (143 наименования). Работа содержит 159 страниц машинописного текста, в том числе 35 рисунков и 8 таблиц.

Содержание работы

В первой главе дан обзор литературы по ЯМР и ЯКР меди в соединениях $YBa_2Cu_3O_{7-y}$. Обзор играет роль введения в предмет исследований, из 82-х содержащихся в нем ссылок на литературу 70 ссылок относятся непосредственно к работам по ЯМР/ЯКР, выполненным в 1987-1992 годах.

Во второй главе описаны экспериментальная техника, созданная при участии автора (импульсный ЯКР-релаксометр, система измерения и стабилизации температуры, магнитная система), и методики приготовления образцов, определения критической температуры, измерения скоростей ядерной магнитной релаксации.

<u>Третья глава</u> содержит описание и интерпретацию результатов всех экспериментов, выполненных автором диссертации.

В параграфе 3.1 представлены данные измерений не частотах ЯКР скоростей спин-решеточной релаксации (СРР) и спин-спиновой релаксации (ССР) ядер ⁶³Си в образцах УВа₂Си₃О_{6,95} $v_{\text{сч(2)}} = 31,5\text{М}\Gamma\text{ц}, \quad v_{\text{сч(1)}} = 22,0\text{М}\Gamma\text{ц})$ и YBa₂Cu₃O_{6,82} ($T_{\text{c}} = 75\text{K}$, $u_{\text{Cu(2)}} = 30,6 \div 30,8 \text{МГц,} \quad \nu_{\text{Cu(1)}} = 22,1 \text{МГц,} \quad \text{только} \quad \text{"бистрорелаксирую-}$ щие центры") при температурах 4,2+300К. Данные о СРР ядер меди в первом из упомянутых образцов повторяют и подтверждают результаты измерений других авторов, остальные данные получены впервые. Обнаружено, что увеличение дефицита кислорода "у" от 0,05 до 0,18 приводит к качественному изменению температурной зависимости СРР: на кривой $T_1^{-1}(T)$ для ядер Cu(2) исчезает излом при Т-Т, а релаксация ядер Сu(1) замедляется и теряет сильную зависимость от температуры при T > T. Экспериментальные данные анализируются на основе теоретической модели электронстроения УВа Си Од-ч, предложенной Завидоновым и Ереминым (ЗЕ) 1). Эта модель позволяет хорошо описать температурные зависимости СРР, однако экспериментальные данные о ССР ядер меди согласуются с моделью ЗЕ значительно хуже.

Спин-спиновая релаксация ядер меди характеризуется сле-

¹⁾ Завидонов А.Ю. и др.-СФХТ.-1990.-Т.3, No 8.-С.1597-1611.

дующими особенностями (рис.1): 1) зависимость $T_2^{-1}(T)$ ядер Cu(2) имеет ступенчатый вид, спад скорости T_2^{-1} при понижении температуры начинается при $T \approx 100 \mathrm{K}$; 2) при $T \approx 35 \mathrm{K}$ наблюдается ускорение релаксации ядер Cu(2); 3) скорость T_2^{-1} ядер Cu(1) слабо изменяется в диапазоне $T = 4,2 + 200 \mathrm{K}$; 4) скорости T_2^{-1} ядер Cu(2) и Cu(1) при $T = 4,2 \mathrm{K}$ заметно превосходят скорости CCP, обусловленной только диполь-дипольным взаимодействием ядерных моментов меди. Показано, что превышение скорости T_2^{-1} ядер Cu(2) при $T > 100 \mathrm{K}$ относительно ее значения при 4,2 K определяется флуктуирующими сверхтонкими магнитными полями на ядрах меди. Впервые произведена оценка времени корреляции флуктуаций: $T \approx 2 \cdot 10^{-15} \mathrm{C}$.




Рис. 1. Температурная зависимость скорости ССР ядер $^{\circ}$ Cu в образцах $YBa_2Cu_3O_{6,95}$ (а) и $YBa_2Cu_3O_{6,82}$ (б); пунктирные линии - вклад за счет диполь-дипольного взаимодействия ядер ^{63}Cu , сплошные линии - расчет по модели Завидонова и Еремина 1).

Параграф 3.2 представляет собой часть обзора, посвященную анализу фазового состава, транспортных и магнитных свойств соединений ${\rm YBa_2Cu_3O_{7-y}}$.

Основные выводы параграфа:

1. Соединения YBa₂Cu₃O_{7-γ} с дефицитом кислорода 0,06≤у≤0,33 являются неоднородными. Равновесный состав их можно условно определить как совокупность одной сверхпроводящей и двух несверхпроводящих фаз:

⁻ упорядоченная фаза Орто-І является сверхпроводящей, "90К-

плато" в зависимости T_c (у) обеспечивается, по-видимому, перколяцией кластеров Орто-I с минимальным размером в плоскости ab порядка сверхпроводящей длины когерентности ξ_{ab} , порог перколяции $y_c \approx 0,22^{-2}$;

- частично-упорядоченная фаза Орто-III (стехиометрический состав y=0,33, пары "полных" цепей перемежаются одиночными "пустыми"³) не является сверхпроводящей вследствие малой длины "структурной когерентности"⁴) в направлении оси а ($<\xi_{ab}$);
- разупорядоченная фаза включает в себя кластеры, содержащие случайные одиночные, двойные и тройные вакансии в позиции O(1) или короткие цепи этих вакансий.
- 2. Объем фазы Орто-I быстро сокращается с появлением кислородного дефицита 3,5 : при у=0,06 он уменьшается приблизительно на 1/3, а при у=0,15 достигает $\approx 50\%$ объема образца.
- 3. Несверхпроводящие фазы вещества содержат значительное количество магнитных центров Cu^{2+-6} . Структура центров неизвестна, наиболее вероятными представляются одиночные "дефектные" локализованные центры Cu^{2+} , а также парные обменно-связанные комплексы Cu(1)-Cu(2) и Cu(2)-Cu(2) в). Характерные энергии магнитных возбуждений от 10К до 300К 7, 9).
- 4. Магнитные центры ${\rm Cu}^{2+}$ оказывают, по-видимому, сильное влияние на измеряемые в экспериментах интегральные магнитные 2,6 и транспортные 10,11 характеристики сверхпроводника ${\rm YBa}_2{\rm Cu}_3{\rm O}_{7-y}$ в режиме "слабого допирования", в том числе, на спектральные и релаксационные параметры ЯМР (ЯКР) 12,13 .

²⁾ Osofsky M.S. et al.-Phys.Rev.B.-1992.-V.45.-P.4916-4922.

Ceder G. et al.-Physica C.-1991.-V.177.-P.106-114.
 McCormack R. et al.-Phys.Rev.B.-1992.-V.45.-P.12976-12987.

⁴⁾ Jorgensen J.D.et al.-Physica C.-1991.-V.185-189.-P.184-189.

⁵⁾ Graf T. et al.-J.Less-Common Met.-1990.-V.159.-P.349-361.

⁶⁾ Fisher R.A., Gordon J.E. Phillips N.E. The Debye temperature of ${\rm YBa_2Cu_3O_{7-\delta}}$ and its dependence on the volume fraction of superconductivity // Preprint.-1992.

⁷⁾ Stankowski J.et al.-Acta Phys.Pol.A.-1991.-V.80.-P.571-581.

⁸⁾ Aharony A. et al.-Phys.Rev.Lett.-1988.-V.60.-P.1330-1333.

⁹⁾ Rossat-Mignod J. et al.-Physica C.-1991.-V.185-189, -P.86-92.

В параграфе 3.3 представлены результаты исследования зависимости скоростей релаксации ядер 63 Cu на частоте ЯКР 31,5МГц от содержания кислорода в образцах ${\rm YBa_2Cu_3O_{7-y}}$ при температурах 4,2К и 120К.

1. Скорость T_1^{-1} при T=4,2K не зависит от у. По-видимому, при низких температурах СРР ядер 63 Си происходит через парамагнитные примеси. Сопоставив имеющиеся в литературе данные о СРР ядер Cu(2) и Cu(1) в разных образцах YBaCuO, можно достаточно уверенно утверждать, что отсутствие зависимости скорости T_1^{-1} от у и, в частности, отсутствие заметного скачка этой скорости в области y=0,2+0,3 есть доказательство эквивалентности резонирующих на частоте 31,5МГц ядер меди во всех изученных образцах.

2. Спин-спиновую релаксацию при T=4, 2К характеризует заметная зависимость от у: в области у>0,3 скорость T_2^{-1} имеет величину близкую к той, которая определяется магнитным диполь-дипольным взаимодействием ядер меди $(4,2\cdot10^3\mathrm{c}^{-1}$, см. параграф 3.1), а при у \leq 0,25 эта скорость приблизительно вдвое больше. Последнее свидетельствует о том, что в образцах с у<0,25 действует дополнительный механизм спин-спиновой релаксации ядер меди. Почти неизменное при T=4,2К значение скорости T_2^{-1} в области у от 0,2 до 0,3, где обе скорости $(T_1^{-1}$ и T_2^{-1}) при T=120К катастрофически замедляются, говорит о том, что дополнительный механизм ССР резонирующих ядер меди не зависит от концентрации носителей тока в "плоскостях" СиО $_2$.

3. Обе скорости $(T_1^{-1}$ и $T_2^{-1})$, измеренные при T=120К, обнаруживают не слишком сильную, но все же заметную зависимость от дефицита кислорода в области у \leq 0,23. На наш взгляд, этот факт

¹⁰⁾ Cohn J.L. et al.-Phys.Rev.B.-1992.-V.45.-P.13140-13143.

¹¹⁾ Bonn D.A. et al.-Phys.Rev. Lett.-1992.-V.68.-P.2390-2393.

¹²⁾ Tei M. et al. Anomaly of Cu NQR transverse relaxation in $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ // The Physics and Chemistry of Oxide Superconductors / Eds. Iye Y., Yasuoka H.-Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1992.-P.369-371.

¹³⁾ From underdoped to overdoped regime in YBa₂Cu₃O_{6+y}; an NMR investigation of single crystals / Berthier C. et al. (to be published in Applied Magnetic Resonance).

росто отражает монотонную зависимость скоростей ядерной ревисации при $T>T_c$ от концентрации носителей тока. Однако в узобласти значений 0,23 \le y \le 0,25 происходит резкий спад обеих соростей, который свидетельствует о скачкообразном качественом изменении состояния вещества. Этот скачок приходится как на порог перколяции фазы Орто-I $y_c=0$,22 \pm 0,03 2)


В целом, анализ всей совокупности экспериментальных даних (включая результаты работ 14 , 15) с учетом выводов параграи 3.2 приводит к следующим заключениям о происхождении линии 63 Си на частоте 31,5МГц. Во всех образцах 18 2Си $_{3}$ 0 $_{7-y}$ с 20 0,5 эта линия обязана центрам 63 Си $_{2}$ 1 в плоскостях 20 0,2 в сисеме связанных кластеров Орто-I ("90K-плато"), в образцах с рефицитом кислорода у от 0,23 до 20 0,3 - от ядер Си(2) в систенесвязанных (и непроводящих) кластеров Орто-I субкритичестого размера (24 2 $_{6}$ 15 Å), в образцах с у 20 0,3 - от ядер Си(2) в епроводящих кластерах фазы Орто-III.

Параграф 3.4 посвящен изучению СРР ядер 63Си в средине- $Y_{1-x}Y_{b}Ba_{2}Cu_{3}O_{7-y}$ ($T_{c}^{pprox 92K}$), легированных иттербием х=0+0,027). Обнаружено, что обусловленные парамагнитной приесью Yb^{3+} приращения скоростей $W(x,T) = T_1^{-1}(x,T) - T_1^{-1}(0,T)$ ядер u(1) и Cu(2) различаются не только количественно, но и каественно (рис. 2): 1) при Т=4,2К в области малых х (≤0,012) еличины W линейно связаны с концентрацией Yb, отношение $_{\mathtt{Cu(1)}}/\mathtt{W}_{\mathtt{Cu(2)}}$ приблизительно равно 2; 2) с ростом температуры т 4,2К до ЗОК величины $W_{\mathtt{Cu}(1)}$ увеличиваются, тогда как велиины $W_{\text{Cu}(2)}$ от температуры не зависят. "Собственный" механизм елаксации ядер Сu(2) при 4,2К становится совершенно неэффекивным по сравнению с механизмом ядерной релаксации через приесь Yb³⁺. Анализ экспериментальных данных в рамках представений о ядерной релаксации через парамагнитные примеси показал ледующее. В соединениях Y_{1-x} Yb Ba_2 Cu $_{3}$ O $_{7-y}$ при T=4,2K реалиуется случай быстрых флуктуаций локальных магнитных полей онов Yb^{3+} на ядрах меди, причем временем корреляции флуктуций вляется время т. СРР ионов Yb³⁺. Скорость ССР ионов

⁴⁾ Vega A.J. et al.-Phys.Rev.B.-1989.-V.39.-P.2322-2332.

⁵⁾ Warren W.W., Jr. et al.-Phys.Rev.B.-1989.-V.39.-P.831-834.

 $(\tau_2^{-1} \approx 10^9 {
m c}^{-1})$, вычисленная как корень квадратный из второ момента линии ЭПР ${
m Yb}^3$



становится сравнимой скоростью СРР (τ_1^{-1}) п концентрации $x \approx 0$, 01.


Рис. 2. Зависимость прир шения скорости спин-реш точной релаксации W яд 63 Cu от температуры $Y_{1-x}Yb_xBa_2Cu_3O_{7-y}$ ($T_c \approx 92$)

Возрастание величины $W_{\text{Cu}(1)}$ с повышением температуры связано с прямым воздействием флуктуирующих локальных полей ионов Yb^{3+} (в противном случае наблюдалась бы не менее сильном температурная зависимость величины $W_{\text{Cu}(2)}$). Вместе с тем, при рашение $W_{\text{Cu}(1)}$ в интервале $T{=}4,2{+}30\text{K}$ все же зависит от кон центрации иттербия. Поскольку содержание кислорода во всех образцах предполагается одинаковым (по условиям приготовлени образцов), остается допустить, что возникновение дополнители ного механизма CPP ядер Cu(1) обязано разупорядочению кислорода в ближайших к примесным ионам Yb^{3+} "цепях" CuO и образованию вблизи дефектов парамагнитных медно-кислородных комплексо

В параграфе 3.5 описаны исследования ССР ядер 63 Cu(2) 63 Cu(1) в неориентированных порошках Y_{1-x} Yb $_x$ Ba $_2$ Cu $_3$ O $_7$ (T_c $_892$ K, $_x$ =0 и 0,012; T_c $_83$ K, $_x$ =1) и ядер 63 Cu(2) в ориентированном порошке $_2$ Cu $_3$ O $_7$ ($_7$ $_892$ K) при температуре 4,2K слабых магнитных полях. Эти эксперименты имели целью обнаружение косвенным методом парамагнитных центров $_2$ Cu и изученым инеходенным методом парамагнитных центров $_2$ Cu и изученым инеходенным инеходенным центров на ССР ядер меди. Эксперименты с неориентированными порошками позволили установить следующие особенности ССР ядер меди в слабых полях (рис.3а).

Си(1). Скорость релаксации во всех образцах уменьшается пр включении поля. Это согласуется с представлением о том, чт при расшеплении ядерных дублетов \±1/2>, \±3/2> магнитным пс лем диполь-дипольное взаимодействие ядер меди ослабевает из-з расстройки резонансных частот. Полное замещение диамагнитнь ов Y^{3+} на парамагнитные ионы Yb^{3+} не приводит к заметному растанию T_2^{-1} .

 $\underline{\mathrm{u}(2)}$. Скорость релаксации возрастает при включении поля, тигает максимума при $H\approx509$ и лишь затем падает. В образцах b и Yb скорость $\mathrm{T_2^{-1}}$ в поле H=0 выше, чем в образце Y , что ественным образом объясняется спин-спиновым взаимодействием p $\mathrm{Cu}(2)$ с близкорасположенными магнитными ионами Yb $^{3+}$.



.3. Скорости ССР ядер 63 Cu в неориентированных порошках $_2^{\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}}$ (Y), $_{\text{O},988}^{\text{Yb}_{0,012}}$ Ва $_2^{\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}}$ (Y:Yb), YbBa $_2^{\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}}$) (a) и в ориентированном порошке YBa $_2^{\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}}$ (б) в нитном поле при температуре 4,2К.

Результаты экспериментов с неориентированными порошками детельствуют о том, что ядра ${\rm Cu}(2)$ связаны сильным спинновым взаимодействием с парамагнитными центрами. Отсутствие яния этих центров на ${\rm CCP}$ ядер ${\rm Cu}(1)$ и очень сильное (такое как у ионов ${\rm Yb}^{3+}$) воздействие на ${\rm CCP}$ ${\rm Cu}(2)$, указывает на ализацию этих центров в "плоскостях" ${\rm CuO}_2$. Мы предполагаем, такими центрами могут быть ионы ${\rm Cu}^{2+}$, которые расположены епосредственном соседстве с резонирующими ядрами ${\rm Cu}(2)$, надлежащими сверхпроводящей фазе вещества. В работе произены расчеты вероятностей электронных переходов на частоте 5МГц в системе электронно-ядерных уровней энергии ${}^{63}{\rm Cu}^{2+}$ в риентированном порошке ${\rm YBa}_2{\rm Cu}_3{\rm O}_7$. Результаты расчетов покают, что электронные переходы, способные обеспечить флиппроцесс ${\rm S}_+{\rm I}_{\rm T}$ и обмен энергией между парамагнитными ионами

 63 Cu $^{2+}$ и резонирующими ядрами 63 Cu(2), попадают в область ма нитных полей 0+200Э.

В экспериментах с ориентированным порошком $YBa_2Cu_3O_7$ обнаружено (рис.3б), что положение максимума скорости ССР яд 63 Cu(2) в слабых полях зависит от ориентации поля относитель кристаллической оси c: "пик" T_{21}^{-1} наблюдается в поле H=103, "пик" T_{21}^{-1} – в поле H=53. Зеемановское расщепление уровн энергии парамагнитного центра со спином 1/2 и g-фактором сравнивается c величиной h-31,5МГц в поле \approx 103; для выполнен условия $g\mu_BH$ = $h\nu_Q$ в поле \approx 53 требуется величина $g\approx$ 4. Подобн анизотропия g-фактора характерна для дублета $|\pm 1/2>$ парама нитного центра со спином 3/2, когда начальное расшепление со тояний $|\pm 1/2>$ и $|\pm 3/2>$ много больше зеемановских расшеплени 0 возможном существовании в плоскостях CuO_2 парамагнитн комплексов со спином 3/2, образованных ферромагнитн связанными парами меди Cu^{2+} -O- Cu^{2+} , упоминалось в работе 81 .

В целом исследования ССР ядер меди в слабых магнитных плях показывают, что ядра Cu(2) связаны сильным спин-спинов взаимодействием с парамагнитными центрами в "плоскостях" CuO возможными кандидатами на роль этих центров являются одиночнокализованные центры $Cu^{2+}(2)$ в несверхпроводящих фаз (кластерах) вещества и медно-кислородные комплек $Cu(2)^{2+}-O^--Cu(2)^{2+}$ со спином 3/2.

Основные результаты работы

1. Методом ЯКР исследована магнитная релаксация ядер 63 в образцах $YBa_2Cu_3O_{7-y}$ (у=0,05; 0,18). Обнаружено, что темпратурная зависимость скорости ССР ядер меди качественно изминяется при увеличении дефицита кислорода от 0,05 до 0,18: кривой T_1^{-1} (Т) для ядер Cu(2) практически исчезает излом претоди зависимость T_1^{-1} (Т) становится более пологой-только претоди изависимость T_1^{-1} (Т) становится более пологой-только претодок, скорость релаксации ядер Cu(1) в интервале температувенной имеет слабую температурную зависимость. Увеличенно скорости ССР T_2^{-1} ядер Cu(2) в $YBa_2Cu_3O_{6,95}$ при T>100К объяснется флуктуирующими магнитными полями на ядрах меди. Оценивремени корреляции флуктуаций дали величину $\sim 2\cdot 10^{-15}$ с. Скорости T_2^{-1} ядер Cu(2) и Cu(1) при T=4, 2К заметно превосходят ско

рости релаксации, обусловленные только диполь-дипольным взаимодействием ядерных моментов ⁶³Cu.

- 2. Экспериментально исследована зависимость магнитной релаксации ядер 63 Cu в образцах $YBa_2Cu_3O_{7-y}$ (у=0,11+0,43) от содержания кислорода на частоте ЯКР 31,5МГц при температурах 4,2К и 120К. Дефицит кислорода у \approx 0,25, при котором обнаружено резкое уменьшение скоростей ССР и СРР ядер меди (T=120К), совпадает с порогом перколяции фазы Орто-I. Высказано предположение, что сигнал ЯКР медленнорелаксирующих центров меди на частоте 31,5МГц при 0,23 \leq y \leq 0,3 принадлежит ядрам 63 Cu(2) в неметаллических микродоменах фазы Орто-I.
- 3. Экспериментально исследована СРР ядер 63 Си в образцах Y_{1-x} Y_{b} Ba_{2} Cu_{3} O_{7-y} (x=0; 0,005; 0,012; 0,027) при $T < T_{c} \approx 92$ К. Обнаружено различное поведение прирашения скорости $W(x,T) = T_{1}^{-1}(x,T) T_{1}^{-1}(0,T)$ ядер Cu(1) и Cu(2): $W_{Cu(2)}$ при $x \le 0,012$ линейно зависит от концентрации ионов Yb и не меняется в температурном диапазоне 4,2+30 K, $W_{Cu(1)}$ (x=0,005+0,012) повышается при увеличении температуры от 4,2 K до 30 K. Показано, что в соединениях Y_{1-x} Yb $_{x}$ Ba_{2} Cu_{3} O_{7-y} ($T_{c} \approx 92$ K, $x \le 0,01$) при T = 4,2+30 К реализуется случай быстрых флуктуаций магнитных моментов ионов Yb $^{3+}$, причем скорость флуктуаций не превышает 10^{9} с $^{-1}$ и определяется спин-решеточной релаксацией ионов Yb $^{3+}$. Температурная зависимость приращения скорости CPP ядер Cu(1) указывает на наличие дополнительного (стимулированного примесными ионами Yb) механизма CPP, связанного, по-видимому, с разупорядочением кислорода в ближайших к примесным ионам "цепях" CuO.
- 4. Экспериментально исследована на частотах ЯКР при температуре 4,2К спин-спиновая релаксация ядер 63 Cu в неориентированных порошках Y $_{1-x}$ Yb $_x$ Ba $_2$ Cu $_3$ O $_{7-y}$ ($T_c \approx 92$ K, x=0 и 0,012; $T_c \approx 83$ K, x=1) и магнитно-ориентированном порошке YBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-y}$ ($T_c \approx 92$ K) в слабом магнитном поле. Обнаружено возрастание скорости ССР ядер Cu(1) при увеличении внешнего магнитного поля. В магнитно-ориентированном порошке отчетливо выделяется максимум T_2^{-1} ("пик" T_2^{-1} в поле H=109 и "пик" T_{21}^{-1} в поле H=59) ядер H_2 09 и "пик" H_2 109 и "пик" H_3 109 и пик" H_3

ми, локализованными в "плоскостях" CuO_2 . В качестве кандидатов на роль этих центров называются "дефектные" центры Cu^{2+} , которые расположены в непосредственном соседстве с резонирующими ядрами Cu(2) и парамагнитные медно-кислородные комплексы со спином 3/2.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях.

- 1. ЯМР и ЯКР в высокотемпературной сверхпроводящей керамике / Бахарев О.Н., Егоров А.В., Жданов Р.Ш., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А.-Труды Итоговой конференции КГУ за 1987 год (Казань, 1988 г.): Тез. докл.-С.43-45.
- 2. Уменьшение скорости поперечной релаксации ядер ⁶³Cu в YBa₂Cu₃O_{7-y} при T<T_c / Бахарев О.Н., Жданов Р.Ш., Егоров А.В., Еремин М.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А. -Письма в ЖЭТФ.-1988.-Т.47.-Вып.8.-С.383-385.
- 3. Сужение однородной ширины линии ЯКР 63 Си в YBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-\delta}$ при $T<T_c$ / Бахарев О.Н., Егоров А.В., Жданов Р.Ш., Еремин М.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А.-25 Всес. совещ. по физике низких температур (Ленинград, 25-27 октября 1988 г.) Тез. докл.-4.1.-C.35-36.
- 4. Исследование локальных полей на ядрах 63 Cu в YBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-\delta}$ методом ЯКР / Бахарев О.Н., Егоров А.В., Жданов Р.Ш., Еремин М.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А. -XVIII Всес. конф. по физике магн. явлений (Калинин, 3-6 октября 1988 г.): Тез. докл.-С.35-36.
- Ширина линии ЯКР ⁶³Cu в YBa₂Cu₃O_{7-δ} / Бахарев О.Н., Егоров А.В., Еремин М.В., Жданов Р.Ш., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А.-1 Всес. совещ. по высокотемп. сверхпроводимости (Харьков, 20-23 декабря 1988 г.): Тез. докл.-Т.II.-С.91-92.
- 6. Модели центров квадрупольного резонанса ядер меди в УВа₂Сu₃О_{7-б} / Еремин М.В., Грабой И.Э., Егоров А.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А.-Письма в ЖЭТФ.-1989. -Т.49.-Вып.8.-С.446-448.
- 7. 63 Cu nuclear spin-spin relaxation and local singlet pairing models in YBa₂Cu₃O_{7-δ} / Eremin M.V., Graboy I.E., Egorov A.V., Naletov V.V., Tagirov M.S., Teplov M.A.-International seminar on high temperature superconductivity (Dubna, June28-July1 1989): Proc.-P.69.

- 8. Модели магнитной релаксации ядерных спинов **Cu(2)** в УВа₂Cu₃O_{7-y} / Завидонов А.Ю., Еремин М.В., Егоров А.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А.-Письма в ЖЭТФ.-1989. -Т.50.-Вып.4.-C.179-181.
- 9. Модели центров ЯКР меди в $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ / Еремин М.В., Егоров А.В., Грабой И.Э., Завидонов А.Ю., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А.-II Всес. совещ. по высокотемп. сверхпроводимости (Киев, 25-29 сентября 1989 г.): Тез. докл.-Т.1. -C.192-193.
- 10. ЯКР меди и спаривание 3d-2р дырок в YBa₂Cu₃O_{7-δ} / Еремин М.В., Бахарев О.Н., Жданов Р.Ш., Грабой И.Э., Завидонов А.Ю., Егоров А.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А. -X Международный симпозиум по эффекту Яна-Теллера (Кишинев, 25-29 сентября 1989 г.): Тез. докл.-С.57.
- 63 Cu NQR and Nuclear Relaxation in YBa₂Cu₃O_{7-δ} / Zavidonov A.Yu., Eremin M.V., Egorov A.V., Naletov V.V., Tagirov M.S., Teplov M.A.-Proc. of the USSR and FRG Bilateral Seminar (Tallinn, Okt.30-Nov.5, 1989): Abstracs.-P.255-256.
- 12. Models of ⁶³Cu NQR centers and nuclear relaxation in YBa₂Cu₃O₇₋₈ / Eremin M.V., Anikeenok O.A., Egorov A.V., Zavidonov A.Yu., Naletov V.V., Tagirov M.S., Teplov M.A., Chebotaev N.M.-Progress in High Temperature Superconductivity.-1990.-V.21.-P.538-543.
- 13. 63Cu nuclear magnetic relaxation in YBaCuO / Bakharev O.N., Egorov A.V., Naletov V.V., Tagirov M.S., Teplov M.A.-25 Congress Ampere (Stuttgart, 1990): Abstracts.-P.271-272.
- 14. Ядерный квадрупольный резонанс и ядерная магнитная релаксация в $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ / Завидонов А.Ю., Еремин М.В., Бахарев О.Н., Егоров А.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А. $-C\Phi XT.-1990.-T.3.No$ 8.-C.1597-1611.
- 15. Ядерная магнитная релаксация ⁶³Cu в соединениях YBa₂Cu₃O_{6,95} и YBa₂Cu₃O_{6,82} / Бахарев О.Н., Егоров А.В., Налетов В.В., Тагиров М.С., Теплов М.А.— 26 Всес. совещ. по физике низких температур (Донецк, 19—21 июня 1990 г.): Тез. докл.—С.44—45.
- 16. Спин-решеточная релаксация ядер $^{6.3}$ Cu в Y $_{1-x}$ Yb $_{x}$ Ва $_{2}$ Сu $_{3}$ О $_{7-y}$ при низких температурах / Налетов В.В., Егоров А.В., Жданов Р.Ш., Тагиров М.С., Теплов М.А.-ФНТ.-1991.-Т.17, No 10.

- -C.1341~1344.
- 17. Спин-спиновая релаксация ⁶³Cu(2) и локализованные центры Cu²⁺(2) в YBa₂Cu₃O_{7-у} / Аникеенок О.А., Еремин М.В., Жданов Р.Ш., Налетов В.В., Родионова М.П., Теплов М.А. -Письма в ЖЭТФ.-1991.-Т.54.-Вып.3.-С.154-159.
- 18. 63Cu spin-lattice relaxation in Y_{1-x}Yb_xBa₂Cu₃O_{7-y} at low temperatures / Naletov V.V., Egorov A.V., Zhdanov R.Sh., Tagirov M.S., Teplov. M.A.-Int. conf. of HTSC-LP (Moscow, May 11-15, 1991): Abstracts.-P.S12.
- 19. Спин-решеточная релаксация ядер ⁶³ Cu в Y_{1-x} Yb_x Ba₂ Cu₃O_{7-y} / Налетов В.В., Егоров А.В., Жданов Р.Ш., Тагиров М.С., Теплов М.А.-III Всес. совещ. по ВТСП (Харьков, 15-19 апреля, 1991 г.): Тез. докл.-Т.1.-С.217-218.
- 20. Марвин О.Б., Налетов В.В. Поперечная релаксация ядер 63 Cu(2) в ориентированном порошке ${\rm YBa_2Cu_3O_{6,95}}$ в слабых магнитных полях // 29-е Совещание по физике низких температур (Казань, 30 июня-4 июля 1992 г.): Тез. докл.-Ч.1.-С.83.

Harmy

Сдано в набор 24.09.92 г. Подписано в печать 9.07.92 г. Форм. бум. 60 х 84 I/I6. Печ.л.І. Тираж 100. Заказ 506.